

DOP: 3475-1224-063-000

Technical Details | Technische Daten

Manufacturing process <i>Herstellungsart</i>	DIN ISO 2424	tufted <i>getuftet 1/10"</i>
Frontside structure <i>Oberseitengestaltung</i>	DIN ISO 2424	Cut pile – saxony <i>Schnittpol Saxony Velours</i>
Color <i>Farbgestaltung</i>	DIN ISO 2424	Chromojet print <i>Chromojet Druck</i>
Pile material <i>Material der Nutzschicht</i>		100 % Polyamid PA 6
Primary backing <i>Träger- / Grundgewebe</i>	DIN ISO 2424	PES Woven <i>PES Gewebe</i>
Secondary backing <i>Rückenausstattung</i>	DIN ISO 2424	Action Back <i>Textilrücken</i>
Pile weight <i>Poleinsatzgewicht</i>	DIN ISO 2424	approx. ca. 1245 g/m²
Total weight <i>Gesamtgewicht</i>	ISO 8543	approx. ca. 2418 g/m²
Pile height <i>Polhöhe</i>	ISO 1766	approx. ca. 6,0 mm
Total thickness <i>Gesamtdicke</i>	ISO 1765	approx. ca. 7,8 mm
Number of knots <i>Noppenzahl</i>	ISO 1763	approx. ca. 237000 /m²
Width <i>Breite</i>	DIN 3018	approx. ca. 400 cm

Functional properties | *Funktionseigenschaften*

Wear classification <i>Beanspruchungsklasse</i>	EN 1307:2019	23/33
Comfort rating <i>Komfortklasse</i>	EN 1307:2019	LC 5
Castor chair resistance <i>Stuhlrolleneignung</i>	EN 985:Prüfung A	Class A Klasse A

Physical properties | *Bauphysikalische Eigenschaften*

Fire rating <i>Brandverhalten</i>	DIN EN 13501-1	C_i-s1^{*1}
--	----------------	--------------------------------------

^{*1}glued on massive mineral concrete | verklebt auf massiven mineralischen Untergründen

Fastnesses | *Echtheiten*

Colour fastness to light <i>Lichtechtheit</i>	EN ISO 105-B02:2013	6-7
Colour fastness to water <i>Wasserechtheit</i>	DIN EN ISO 105 E01:2013	5
Rubbing fastness dry/wet <i>Reibechtheit trocken/nass</i>	DIN EN ISO 105 X12:2002	5/5



Rev.: 003/07.2021

These details are approximate. Complete specification details and associated certificates together with tolerances applying to the above can be provided upon request. We reserve the right to alter specifications without notice. Due to method of manufacture, perfect pattern and/or colour matching cannot be guaranteed. In cut pile carpet, shading/pile reversal might occur without affecting overall quality and suitability. Shading/pile reversal will not be considered as a manufacturing fault and will not affect the durability of the carpet.